

5

Therefore the section of the section of

FAX Nr.: 069-7165-2331





PCT/EP2004/008836 30.05,2005

Neue Patentansprücke

0 3. 06. 2005




- Werkstoff auf der Basis von SiAlONen mit einer Komponenten A aus alpha- und beta-SiAION sowie einer amorphen oder teilkristallinen Korngrenzenphase und einer Komponente B, einem Hartstoff, gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung von 70 bis 97 Vol% der Komponente A und 3 bis 30 Vol% der Komponente B, wobei der Werkstoff in einem Sinterkörper einen von außen nach innen abfallenden alpha-SiAION-Gradlenten aufweist und der alpha-SiAION-Gehalt der as-fired-Oberfläche bis zu 100% betragen kann.
- 2. Werkstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Hartstoffe, 10 Komponente B, SiC, Ti(C,N), TiC, TiN, Karbide und/oder Nitride der Elemente der. Gruppen IVb, Vb und Vlb des Periodensystems (PSE) sowie ு அத்த விரு e 10 Scandiumcarbid ் und/oder : Scandiumoxicarbid - oder ் Mischungeங்கள் den ் கார்க்க aufgeführten Hartstoffen eingesetzt werden, die nach dem Sintern einen unveränderten Zustand aufweisen.
 - Werkstoff nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Korngrenzphase kleiner als 10 Vol%, vorzugsweise kleiner als 5 Vol% ist und dass die Korngrenzenphase amorph ist.
 - Werkstoff nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Korngrenzphase kleiner als 10 Vol%, vorzugsweise kleiner als 5 Vol% ist und 20 dass die Korngrenzenphase teilkristallin ist.
 - Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Korngrenzenphasen kristalline Phasen, bevorzugt Aluminium-haltigen Melilit oder Disilikat enthalten.

K;\auto2005\OZ03047.033,doo



FAX Nr.:069-7165-2331







But the transfer of the second

15

- 1999 - Stranger - 1224

- 6. Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die maximale Größe der alpha- und beta-SiAlON-Körner kleiner als 90µm, vorzugsweise kleiner als 65µm, besonders bevorzugt kleiner als 50µm ist.
- Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die mittlere Korngröße der Hartstoffe kleiner als 30µm, vorzugsweise kleiner als 5 15μm, besonders bevorzugt kleiner als 5μm ist.
 - Werkstoff nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Hartstoff-Körner globular, nadel- oder plättchenförmig sind.
- Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass seine Härte >1550 HV 10 lst. 10
 - 10. Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass er mit verschleißreduzierenden Schichten wie Al₂O₃, TiN oder TiC beschichtet ist
 - 11. Verfahren zur Herstellung eines Werkstoffs auf der Basis von SiAlONen nach 1980 auf einem der Ansprüche 1 bis 10 durch Pulvermischung, Formgebung, Sintem und Schleifen, wie es bei der Herstellung von Hochleistungskeramik-Komponenten, insbesondere aus SiAION-Werkstoffen, Anwendung findet.
 - 12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente A während einer Wärmebehandlung bei Temperaturen von 1800 bis 2000°C und Haltezeiten bei der maximalen Temperatur von 0,5 bis 5 Stunden entsteht.
- 13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die... 20 Gasatmosphäre beim Sintern inert ist und N2 oder eine Mischung aus N2 und anderen inerten Gasen, insbesondere Argon, enthält.
 - Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 10, hergestellt nach einem Verfahren der Ansprüche 11 bls 13, zur Verwendung als Schneidwerkstoff.

K:\auto2005\OZ03047.033.doc



OŽ 03047 WO

5

FAX Nr.: 069-7165-2331






- 15. Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 10, hergestellt nach einem Verfahren der Ansprüche 11 bis 13, zur Verwendung als Schneidwerkstoff zur Bearbeitung von Grauguss.
- Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 10, hergestellt nach einem Verfahren der Ansprüche 11 bis 13, zur Verwendung als Dichtring.
- 17. Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 bis 10, hergestellt nach einem Verfahren der Ansprüche 11 bis 13, zur Verwendung in Kraftstoff- und Kühlmittel-Pumpen, Kompressoren, Turboladern, Wärmetauschern und Klimaanlagen.


of the last swift of a fitting of agreement with

K;\auto2005\OZ03047,033.doc

GEAENDERTES BLATT







BEST AVAILABLE COPY